



# Aquatura PU Top Satin



<b>OMSCHRIJVING</b>	Duurzame oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten op basis van een geëmulgeerde polyurethaan-alkyd emulsie. Aquatura PU Top Satin heeft de verwerkingseigenschappen van de traditionele synthetische aflakken.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemakkelijk verwerkbaar (als een alkydharsverf)</li> <li>• Zeer goede droging</li> <li>• Uitstekende vloei</li> <li>• Excellente dekking, ook in heldere kleuren</li> <li>• Reukarm, huidvet resistent</li> <li>• Milieu ontlastend</li> <li>• Waterverduunbaar</li> <li>• Goede buitenduurzaamheid</li> <li>• Elastisch</li> <li>• Goed reinigbaar</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als zeer duurzame gepigmenteerde aflak voor binnen en buiten</li> <li>• Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof met inachtneming van de ondergrond behandeling</li> </ul>

PRODUCTINFORMATIE	
<b>Bindmiddel</b>	Polyurethaan-alkyd emulsie
<b>Dichtheid</b>	1,24 kg per ltr
<b>Gewicht vaste stof</b>	56%
<b>Theoretisch rendement</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> per ltr bij 75 µm natte laagdikte
<b>Glansgraad</b>	Satin: ± 50 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte
<b>Elasticiteit</b>	8 mm (Erichsen volgens ISO1520)
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>

VERWERKINGSGEGEVENS	
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor gebruik goed oproeren</li> <li>• Vol opzetten met een langharige (acryl-)kwast, glattfilt- of gevlokte roller</li> </ul>
<b>Droging bij 20°C en 50% r.v.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid)</li> <li>• Na ca. 3 uur kleefvrij</li> <li>• Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen)</li> <li>• Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd</li> </ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
<b>Verdunning</b>	Water of Aquatura TF, voor reiniging direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
<b>Verpakking</b>	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
<b>Basis</b>	Wit / basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen met Globaclean</li> <li>• Schuren</li> <li>• Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht)</li> <li>• Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf aanbrengen</li> <li>• Bij twijfelgevallen eerst een proefvlak opzetten en géén kleefdoekjes gebruiken</li> <li>• Op kaal hout dient vooraf een grondlaag ( Aquatura Baseprimer X-tra / Aquatura Multiprimer Plus) aangebracht te worden</li> </ul>
<b>Afwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquatura PU Top Satin vol opzetten en het geheel in één of twee lagen afwerken</li> <li>• Tussen de lagen goed matteren, bij voorkeur met een schuurpad</li> <li>• Voor langere opentijd Aquatura TF toevoegen</li> </ul>

