



# Herfst & Helder



## Aquality Hoogglans

Herziene uitgave no: 8  
Vervangt: 18.09.2013  
Artikel no: **TM 73730**  
Pagina: 1 van 3

### Productomschrijving:

Watergedragen hoogglanzende afwerklaag voor binnen en buiten op basis van urethaan gemodificeerde alkydemulsie.

### Toepassingsgebied

Als afwerklaag voor hout en metaal, nadat deze ondergronden op de juiste manier zijn behandeld.  
Voor binnen en buiten toepassing.

In dit verband wordt opgemerkt dat een juiste constructie en beglazing en een juiste voorbehandeling e.d. in belangrijke mate mede bepalend zijn voor de duurzaamheid van het verfsysteem.

### Kenmerkende eigenschappen

- Huidvet bestendig
- Kras- en slijtvast
- Hoogglanzend
- Goede vloeiing
- Snelle droging
- Goede hechting
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Waterverdunbaar
- Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.

### Verftechnische gegevens

<b>Type verf</b>	: In water opgeloste urethaan gemodificeerde alkydemulsie
<b>Kleur</b>	: Wit en kleur uit H&H kleurmengsysteem
<b>Glansgraad</b>	: Ca. 85 Gu
<b>Soortelijk gewicht</b>	: 1,27 gr/cm <sup>3</sup> (wit)
<b>Verdunning</b>	: Verdunner W1800 / Gedemineraliseerd water / Water
<b>Theoretisch rendement</b>	: Ca. 12 m <sup>2</sup> per liter bij droge laagdikte van ca. 35 µm
<b>Vaste stofgehalte</b>	: Ca. 41 vol%
<b>Houdbaarheid</b>	: In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.
<b>Leverbare verpakkingen</b>	: 1,0 liter; 2,5 liter
<b>Droging</b>	: Stofdroog na ca. 1 uur
<b>bij 20°C en RV 65%</b>	Kleefvrij na ca. 3 uur
<b>75 µm natte laagdikte</b>	Overschilderbaar na ca. 8 uur
<b>Droging</b>	: Stofdroog na ca. 3 uur
<b>bij 10°C en RV 80%</b>	Overschilderbaar na ca. 16 uur
<b>75 µm natte laagdikte</b>	



## Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Vet hout vóór de eerste behandeling ontvetten.

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT '95 "Kwaliteit van houten gevelelementen" en BRL 0801 "Houten gevelelementen". Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Wij adviseren bij verwerking tegen het dauwpunt aan en lage temperaturen, regelmatig het dauwpunt van de ondergrond te bepalen.

Het dauwpunt is van aanzienlijk belang tijdens en na de verwerking en kan effect hebben op droging en hechting.

## Aanbrengmethode(n)

**Applicatiemethode** : Varkensharen- en acrylkwest of vilten- en bevlokte schuimrollers (Velvet)

**Applicatiecondities**  
**Verwerkingstemperatuur** : Min. 8°C en Max. 20°C  
De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.

**Relatieve vochtigheid** : Maximaal 80%

**Vochtgehalte hout** : Maximaal 18%

## Systeemopbouw

**Algemeen** : De onderstaande systemen zijn indicatief. De opbouw van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bestaand verfsysteem, ondergrond en belasting. De eigenschappen eerder vermeld op dit productblad zijn van toepassing op het door ons aangegeven systeem.

**Behandeld hout** : Loszittende en/of gebarsten, gebladderde lagen verwijderen.  
Deze plekken behandelen als onbehandeld hout.  
Opruwen, gematteerd, goed reinigen en ontvetten alvorens af te werken.

**Onbehandeld hout** : 

- Onbehandeld hout eerst voorzien van één of meerdere lagen **Aquality Grondverf / Aquality Grondlak**.
- Hierna afwerken met minimaal 2 lagen **Aquality Hoogglans**.
- Voor een mooi egaal effect dient voldoende laagdikte te worden opgebracht.
- Tussen de verschillende lagen dient het te bewerken oppervlak opgeruwd , gematteerd en gereinigd te worden.



## Advies

- Het product wordt strijkklaar afgeleverd en hoeft niet verdund te worden.
- Om te komen tot een optimale doordroging adviseren wij een natte laagdikte van maximaal 130 µm.
- Het resultaat is met name afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de kwaliteit/het absorptievermogen van de behandelde ondergrond en het gebruikelijke verlies van materiaal door het gebruikte applicatie gereedschap.
- Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het in te zetten project uit te voeren.
- Het is aan te raden vooraf een hechtingstest uit te voeren op het desbetreffende object.
- Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen/te mengen in dit product, anders dan het in dit productblad omschreven verdunningsmiddel.
- De volgende houtsoorten kunnen gaan bloeden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In Grenen en Vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Het verdient aanbeveling deze houtsoorten voor te behandelen met een blanke isolatiegrond.
- De droogtijden vermeld zijn gemiddelden en afhankelijk van aangebrachte laagdikte, applicatiemethode, temperatuur en relatieve vochtigheid.
- Voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verven verzorgen kwasten volgens de laatste stand der techniek een geleidelijke verfafgifte in de gewenste laagdikte.
- Voor het reinigen van kwasten cq. rollers adviseren wij u gebruik te maken van Verdunner W1800 of een gelijksoortig product.
- Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals bijv. PVC-tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen.

## Onderhoud

Het verdient ter aanbeveling voor een optimale en langdurige bescherming van het schilderwerk en de ondergrond, deze regelmatig te reinigen met een gebruikelijk huishoudreinigingsmiddel. Door regelmatige controle, het herstellen van gebreken en het regelmatig aanbrengen van een nieuwe verflaag is de levensduur van het schilderwerk en de ondergrond maximaal.

## Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de verftechnische adviesdienst. De gegevens uit dit merkblad zijn correct op de dag van uitgifte. Dit blad wordt als dat noodzakelijk is zonder kennisgeving gewijzigd. Bij het verschijnen van een nieuwe versie van dit blad komt deze uitgave te vervallen. Lees voor gebruik eerst dit Productinformatieblad samen met informatiebladen IB1618/IB9010 en Veiligheidsinformatiebladen.

Aansprakelijkheid op grond van deze merkbladgegevens wordt uitgesloten. Kleur altijd controleren voor gebruik. 1203/ september '01Op al onze offertes/leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor Verf en Drukinkt, welke gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Tevens kunt U onze voorwaarden lezen en uitprinten, welke u kunt vinden op onze website [www.herfstenhelder.nl](http://www.herfstenhelder.nl). Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek.

Het uiteindelijke resultaat van het werk wordt echter mede bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen, zodat wij hiervoor niet zonder meer aansprakelijk zijn.

